

Fairf Datasheet



Over fairf

Dekkende zijdeglans lak op waterbasis en met een plantaardig bindmiddel. Geschikt voor binnen en buiten op verschillende ondergronden in combinatie met de fairf multiprimer. Samen zorgen ze voor een langdurige bescherming tot wel 7 jaar onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten en scheuren minimaal is. Fairf zijdeglans lak heeft een goede dekking en een langdurig behoud van de originele kleur en glans.

Ga naar
[fairf.nl](https://www.fairf.nl) voor
meer info!

Toepassing

Binnen en buiten op hout te gebruiken. Door zijn goede slijtvastheid goed te gebruiken op deuren en meubilair. Vanwege het reukarme karakter is deze muurverf zeer geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, kantoren e.d.

- Mooie vloeï en prettige verwerking. • Hoge exhibiteit (tot 9 mm)
- Uitstekende hechting • Kleurvastheid (UV-bestendig • Langdurige bescherming
- Krasvast • Huidvet bestendig

Verwerking

Verdunning

Verfroller/kwast, indien gewenst afdunnen met 2% water.

Luchtspuit verdunnen met ca. 10% water.

Airless spray verdunnen ca. 2-5%.

Applicatiecondities

Verwerkingstemperatuur: 10-30°C
(relatieve vochtigheid max 85%)

Applicatiemethode

Kwast, roller, luchtspuit of airless spray.

Prestaties en eigenschappen

ESTHETISCHE PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Glans	Glans 35 – 50 GU
Kleur	Wit en alle kleuren via het fairf kleurenmengsysteem

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Vaste stof gehalte	Ca. 45% volume
Vos gehalte	<0,2%, grenswaarde cat A/d.): 130g/l
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,05 – 1,25 kg/l
Theoretisch rendement	13- 15 m ² /litr. Natte laagdikte van 80 µm.
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

DROGING BIJ 20°C / 60% RV

Stofdroog	na ca.	30 minuten	*
Overschilderbaar	na ca.	1,5 uur	*

* Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

Tests en certificaten



Fytotoxiciteit (OECD-208)	Kleurverandering ΔE: 0,73 (ISO 7724-3)
Kinderspeelgoed (EN-71-3)	Afbladderen: 0 (ISO 4628-5)
Zware metalen & Fluor (98/488/EC)	Blaarvorming: 0 (ISO 4628-2)
Spreadend vermogen: 22,5 m ² /litr (ISO 6504/1)	Poederen: 1,5 (ISO 4628-6)
Barstvorming: 0 (ISO 4628-4)	Verweringstest (ISO 11507)

Verwerkingsgegevens

	KWAST-ROLLER	LUCHTSPUIT	AIRLESS SPRAY	AIRMIX
Type verdunner	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater
% verdunning	Indien gewenst 2%	0–10 vol. %	0–5 vol. %	0–5 vol. %
Spuishopening	n.v.t.	min. 1,8 mm	0,009–0,013 inch	0,009–0,013 inch
Spuitedruk	n.v.t.	3–4 bar	120–160 bar	120–160 bar
Droge laag	45 µm		35 µm	

→ Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie met leidingwater.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

Onbehandeld hout: Bij voorkeur één laag fairf multiprimer aanbrengen, daarna 1-2 lagen zijdeglans lak aanbrengen in de desgewenste kleur. Voor elke behandeling ondergrond licht schuren.

Onderhoud: Reinigen ontvetten, ondeugdelijke oude vernislagen verwijderen, verweerd hout schrappen tot het blanke hout zichtbaar wordt, geheel schuren, kaal houtwerk plaatselijk voorbehandelen met fairf multiprimer, na droging van de bijgewerkte delen het geheel behandelen met zijdeglans lak.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS—arme conservering

Fairf B.V. is voorstander van het gebruik van VOS—arme conservering boven traditionele conservering. Dit product bevat zeer weinig oplosmiddel en géén Cobalt. EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d.): 130g/l (2010). Dit product bevat <0,1% Vluchtige Organische Stoffen.

Artikelgegevens

Verpakking 0,5, 1,0 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid Vorstvrij en in goed gesloten verpakking; minimaal 12 maanden.

Koel en vorstvrij bewaren

Waranty & disclaimer

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.